ROBINCRYL

Peinture dispersion pour extérieur, intérieur

COMPOSITION:

A base d'une dispersion d'un copolymère acrylique insaponifiable, diluable à l'eau.

PROPRIETES ET UTILISATION:

Peinture extérieure possédant une perméabilité optimale à la vapeur d'eau et une bonne résistance à l'eau et aux salissures dans ses applications sur façades et murs extérieurs. Peinture lavable pouvant être appliquée à l'intérieur. ROBINCRYL adhère d'une façon parfaite sur tout support propre et possède un pouvoir couvrant excellent.

viscosité	:	2400 CP
densité	:	1,4
% liant sec	:	18 %
% pigments	:	44 %

MODE D'EMPLOI:

Sur façades et murs neufs, nous conseillons l'application péalable d'une impression à base d'HYDROFIX.

ROBINCRYL s'applique de préférence en deux couches successives.

Temps de séchage entre 2 couches: 4-6 heures.

Application de la première couche diluée avec 5 à 10% d'eau. Application de la deuxième couche diluée avec 5% max. d'eau.

L'application peut être réalisée à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Dans ce dernier cas, la dilution peut atteindre 20% d'eau.

- Pistolet airless : rendement optimum avec dilution à 20% d'eau, utilisation d'une buse de 415 - 421 et 515 - 521, d'un rouleau-airless de 50 bars et pression entre 180 et 220 bars
- Application airless air-assisté : rendement optimum avec dilution à 20% d'eau, utilisation d'une buse de 415 - 421 et 515 – 521 et pression entre 120 et 220 bars (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless et Air-assisté)

NETTOYAGE:

du matériel à l'eau.

RENDEMENT:

HYDROFIX	+/- 10 m2/ltr
ROBINCRYL	6 - 8 m^2/ltr.

Peintures ROBIN S.A.
31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // **www.robin.lu**

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standox@robin.lu // **www.robin.lu**

TEINTES:

ROBINCRYL est fourni dans les teintes de la carte "AL LETZEBUERG FASSADEFARW", ainsi que dans les 1.000 teintes de la carte ROBIN-MIX.

EMBALLAGES: 1 ltr – 4 ltr – 12,5 ltr

VOC : Valeur limite UE pour ce produit (cat IIA/c) : 75g/l(2007) – 40g/l(2010)
Le Robincryl contient 14g/l VOC

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d'autres systèmes que ceux de ROBIN S.A..

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter

Peintures ROBIN S.A.
31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // **www.robin.lu**

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standox@robin.lu // **www.robin.lu**